

De verwerking van gebakken bestrating

tuinvisie[®]
geeft vorm aan je tuin

Wanneer u zelf gebakken straatbakstenen gaat leggen raden wij u aan om de richtlijnen van Wienerberger te volgen voor het bes te eindresultaat. De onderstaande tips gelden voor alle formaten en uitvoeringen.

De ondergrond of fundering

Goede, duurzame bestrating begint met een degelijke fundering. Een goede ondergrond zorgt ervoor dat uw terras of tuinpad niet gaat verzakken. De ondergrond, de toepassing en het type straatbakstenen zijn van groot belang om de fundering te bepalen. Is de ondergrond zwak, dan is een zwaardere of dikkere fundering nodig. Wanneer u de straatbakstenen voor een oprit gebruikt is er meer belasting en is het verstandig de fundering daar op aan te passen.

De fundering van een tuin bestaat vaak uit twee lagen. Voor een oprit is dat een onderlaag van grove steenslag of gebroken puin met daarop een laagje straatzand. Bij aanleg van een voetpad is een onderlaag van ophoogzand meestal voldoende. Een

funderingslaag kan inklinken. Daarom is het gebruik van een trilmachine noodzakelijk.

Het straten

Wienerberger bestrating ontvangt u altijd in verschillende pakketten. Zeker als u gebruik maakt van genuanceerde straatbakstenen is het aan te raden om stenen uit verschillende pakketten te gebruiken en per laag diagonaal af te pakken. Zo ontstaat een fraaie verdeling van de verschillende kleuren.

Bij het leggen van straatbakstenen is het verstandig om een kantopsluiting te leggen. Dit voorkomt dat de bestrating wordt weggedrukt. Houd een voeg aan van 2-3 mm tussen de straatbakstenen. Dit is noodzakelijk voor het invoegen van zand. Verwerk de stenen altijd in dezelfde richting.

Legverband

Voor bestratingen zijn veel verbanden mogelijk. Keper- en elleboogverband zijn zeer stabiel en daardoor uitermate geschikt voor een oprit. Voor voetpaden en terrassen kan een blokverband, halfsteensverband


of diagonaalverband worden toegepast. Zigzagverband is een variant op het diagonaalverband, waarbij het met een tussenlaag mogelijk is markeringen aan te brengen. U vindt meer informatie over alle legverbanden op onze website: www.gebakken-bestrating.com.

De afwerking


Als alles klaar is kunt u de bestrating invoegen met grof, kalkvrij zand of kalkvrij brekerszand. Vervolgens vegen en daarna afrillen met lichte triller. Aansluitend veegt u de bestrating en kunt u de voegen volledig vullen.

Reiniging en onderhoud


Het schoonmaken van de bestrating is vrijwel niet nodig. Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet aan te raden. Wel kunt u de stenen regelmatig vegen om vervuiling tegen te gaan. In geval van witte uitslag kunt u regelmatig met water schrobben. Reiniging van uitslag met speciale reinigingsmiddelen is mogelijk. Onze adviseurs geven u daar graag meer informatie over.




Halfsteensverband




Diagonaalverband




Keperverband



Zigzagverband



Elleboogverband



Blokverband